## **Alveomat S**

Date d'impression: 30/08/2025



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	presse aspirante, comprimeuse aspirante	
Gamme de dureté:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	Standard 20 mm	max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Résistance à l'abrasion Résistance aux chocs et impacts Stabilité dimensionnelle et de dureté dans le temps	
Doctorage:	Lame PEHD : positionnée de 1 à 2 cm de la surface. si pression lame nécessaire : angle 16 à 20 deg, pression 50 à 70 (maxi 100) N/m (doctorage à sec interdit)	
Usinage de surface possible:	S (perçage aspirant), SBD (perçage aspirant & trous borgnes), SG (perçage aspirant & rainurage)	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,	Bon Bon Bon Bon Bon Excellent Pas bon Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande	

