# HanneDrive

| | | |
|---|---|---|
| **Type de revêtement:** | Caoutchouc spécial | |
| **Applications possibles:** | helper, entraineur de toile | |
| **Gamme de dureté:** | 12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ | |
| **Couleurs disponibles:** | noir | |
| **Epaisseur conseillée:** | max. 25 mm | |
| **Résistance à la température:** | Sec: | continu 90°C / en pointe 120°C |
| **Propriétés et avantages:** | Résistance à l'abrasion<br>Résistance aux chocs et impacts<br>Stabilité dimensionnelle et de dureté dans le temps | |
| **Doctorage:** | Lame PEHD : positionnée de 1 à 2 cm de la surface.<br>si pression lame nécessaire : angle 16 à 20 deg, pression 50 à 70 (maxi 100) N/m (doctorage à sec interdit) | |
| **Résistance chimique:** | Solutions acides:<br>Solutions alcalines:<br>Eau chaude et vapeur:<br>Ozone:<br>Huiles et matières grasses:<br>Solvants chlorés:<br>Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Bon<br>Bon<br>Bon<br>Bon<br>Excellent<br>Pas bon<br>Pas bon |
| **Remarque:** | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |