MultiPrint-I

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Rouleau pour encrage: encreur, preneur, baladeur etc..
Gamme de dureté:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 120°C / en pointe 130°C Humide: continu 110°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance aux huiles et aux graisses Excellente tenue à l'abrasion et à la compression Bonne résistance à la chaleur Bonne résistance aux acides dilués Tenue médiocre aux solvants chlorés et acétates
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Très bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau et solvants adaptés
Remarque:	Particuilièrement adapté aux encres conventionnelles Excellente dispersion pour transfert d'encre Bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage pour impressions conventionnelles