FeedCart-CR

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Rouleaux ou galets d'entrainement sur machines à carton
Gamme de dureté:	75, 85 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 30 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 120°C / en pointe 130°C
Propriétés et avantages:	Très bonne résistance à l'abrasion et à la compression Très bonne capacité d'entrainement grâce à son système de rugosité permanente Excellente résistance aux huiles et graisses Bonne résistance à la chaleur
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Très bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, la plupart des nettoyants industriels, produits à base d'alcool