

# Flexocoat



|                                     |  |                                |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Type de revêtement:</b>          | Polyurethane spécial   |                                |
| <b>Applications possibles:</b>      | Bill Blade   |                                |
| <b>Gamme de dureté:</b>             | 35 PJ  |                                |
| <b>Couleurs disponibles:</b>        | marron   |                                |
| <b>Epaisseur conseillée:</b>        | max. 25 mm   |                                |
| <b>Résistance à la température:</b> | Sec:   | continu 80°C / en pointe 110°C |
| <b>Résistance chimique:</b>         | Solutions acides:  | Moyen                          |
|                                     | Solutions alcalines:   | Moyen                          |
|                                     | Eau chaude et vapeur:  | Très bon                       |
|                                     | Ozone:   | Très bon                       |
|                                     | Huiles et matières grasses:  | Bon                            |
|                                     | Solvants chlorés:  | Pas bon                        |
|                                     | Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):  | Pas bon                        |
| <b>Remarque:</b>                    | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier |                                |