

Protecthane Plus AS



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Type de revêtement: | Polyurethane spécial | |
| Applications possibles: | Mandrin enrouleur / Broche d'enroulage | |
| Gamme de dureté: | 15, 20, 25, 45 PJ | |
| Couleurs disponibles: | bleu | |
| Epaisseur conseillée: | min. 10 mm - max. 20 mm | |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 80°C / en pointe 110°C |
| Propriétés et avantages: | Amortissement des vibrations Résistant à la propagation des coupures Résistance à l'usure Antistatique | |
| Caractéristiques: | Antistatique | |
| Résistance chimique: | Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Pas bon Pas bon |
| Remarque: | Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |