



| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Type de revêtement: | Carbure | |
| Gamme de dureté: | 1100 Vickers | |
| Couleurs disponibles: | noir | |
| Épaisseur conseillée: | Standard 150 µm | max. 1000 µm |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 150°C / en pointe 210°C |
| Caractéristiques: | Force d'adhérence: Rugosité de surface (Ra): | > 75 MPa min. 2 µm - max. 4 µm |
| Résistance chimique: | Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Bon Bon Bon Bon Très bon Pas bon Pas bon |
| Remarque: | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |