



Type de revêtement:	Revêtement spécial	
Applications possibles:	Conversion de papier hygiénique (tissue) : rouleau marieur, rouleau de complexage Solution conseillée en cas de complexage sans colle, ou avec faible quantité de colle Solution conseillée en cas de variation du nombre de plis sur la même machine Solution conseillée pour du papier de toilette multi plis	
Gamme de dureté:	55, 67 Shore D	
Couleurs disponibles:	marron	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Revêtement spécial multi couche avec sous couches déformables et top-couche très dure en polyuréthane et qui permet une parfaite distribution des différentes charges Résistance à l'abrasion exceptionnelle, durée de vie prolongée S'adapte au changement continu des paramètres de machine et des charges appliquées Améliore la versatilité sur la ligne de conversion et assure un complexage uniforme indépendant du nombre de plis (2 à 5) Permet la réduction ou même l'élimination de la colle pour préserver la douceur du papier Permet de conduire la ligne à plus haute vitesse Evite le gaufrage du pli arrière et maintient l'épaisseur du produit fini Facile à nettoyer	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Moyen Bon Pas bon Bon Très bon Pas bon

Solvants chlorés:	Pas bon
Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon

Produits de nettoyage conseillés: Eau (tiède), savon, dégraissants industriels, essence, térébenthine, en usage limité : alcools

Remarque: 55 shore D = 99 shore A
